BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

# 0453110

# POLIURETANO ULTRA RÁPIDO LUNAS

PRODUCTOS QUÍMICOS

## DESCRIPCIÓN

Poliuretano monocomponente de curado muy rápido al contacto con la humedad.

## CARACTERÍSTICAS

- Rápido curado.
- Alto rendimiento.
- Libre de disolventes.
- Inodoro.
- Flexible.
- Buena tixotropía, no descuelga.
- Alta viscosidad.
- Alto valor de módulo.
- Capaz de soportar altas tensiones dinámicas.
- Producto testado bajo la norma *Federal Motor Vehicle Safety Standard 212*.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Negro
Tiempo para conducción: 2 h
Temperatura de aplicación: 5 °C a 40 °C
Resistencia a la temperatura: -40 °C a 90 °C (picos 120 °C)

| Parámetro | Método | Valor |
|---|---|---|
| Dureza Shore A | DIN 53505 | 57 |
| Densidad (23 °C y 50% H.R)., g/cm$^3$ | - | 1,24 |
| Formación de piel (23 °C y 50% H.R), min | - | 25 |
| Resistencia a la tracción, N/mm$^2$ | ISO 37 DIN 53504 | 12 |
| Elongación a rotura (%) | ISO 37 DIN 53504 | 700 |
| Resistividad eléctrica, Ω·cm | DIN IEC 93 | $10^7$ |

## APLICACIONES

Especialmente indicado para la sustitución rápida de lunas. Adecuado para todo tipo de lunas y cristales.
Adecuado para su uso en parabrisas con antena integrada.

## MODO DE USO

Colocar el cartucho en pistola manual o neumática.
Limpiar las superficies a tratar (deben estar secas y libres de polvo y grasa).
Se recomienda realizar una prueba de adhesión previamente para comprobar la compatibilidad.
Utilizar imprimación si es necesario.

# POLIURETANO ULTRA RÁPIDO LUNAS

**ALMACENAMIENTO**

Conservar sin abrir en un lugar fresco y seco, a una temperatura de 10 ºC a 25 ºC. No debe excederse la temperatura de 20ºC durante largos periodos de tiempo. Proteger de la luz solar.

PRODUCTOS QUÍMICOS