FICHA TÉCNICA

045 3131
KIT DE LUNAS RAPIDO ALIGERADO

PRODUCTO QUÍMICO

DESCRIPCIÓN:

El Kit de lunas rápido aligerado que se compone de tres componentes especialmente desarrollados para realizar la fijación de lunas.

CARACTERÍSTICAS:

Se compone de:

§ Poliuretano de lunas blinker 310ml.
- Descripción: Cola de poliuretano sin solventes, contiene isocianatos y reticulantes a la humedad ambiental.
- Aspecto: Pasta tixotrópica translúcida.
- Densidad a 20°C: 1,03
- Formación de la capa: 10 minutos a 23 ºC y 50% de humedad relativa.
- Viscosidad Brookfield: RVT7 V=5 aproximádamente 2000000 mPas
  V= 50 aproximádamente 55000 mPas
  Índice de tixotropía: aprox. 3,5
  Excelente uniformidad en el agua
- Seguridad: Nocivo. Consultar ficha de seguridad.
- Disolvente-Quitamanchas: Resolución 684/5 toma delantera.

§ Imprimación para cristal blinker 20ml.
- Descripción: es una imprimación de color negro que se transforma en una película dura y opaca en seco. Facilita una adherencia rápida y duradera sobre vidrio, serigrafía y chapa pintada, protegiendo a su vez de las radiaciones de U.V. al sellador aplicado.
- **Composición:** Prepolímero de poliuretano disuelto en
- ésteres, de secado rápido.
- **Aspecto:** Líquido negro, de baja viscosidad.
- **Densidad:** 0,99
- **Punto de Inflamación:** -1ºC
- **Contenido Sólidos:** 22% aprox.
- **Tiempo Pre-secado del Film:** 3 minutos.
- **Tiempo Secado del Film:** 5 minutos mínimo/20 horas máximo.

§ Hisopo aplicador imprimación.
- Descripción: Aplicación para aplicar imprimación.



045 3131
KIT DE LUNAS RAPIDO ALIGERADO

PRODUCTO QUÍMICO

APLICACIONES:

§ Poliuretano de lunas blinker 310ml.

Pegamento para juntas frontales resistentes al agua (clase D4), para soportes como madera, hormigón, espuma PU, espuma de poliestireno, metales y otros materiales de construcción de soportes porosos.

§ Imprimación para cristal blinker 20ml.

Facilita una adherencia rápida y duradera sobre vidrio, serigrafía y chapa pintada, protegiendo a su vez de las radiaciones de U.V. al sellador aplicado.

§ Hisopo aplicador imprimación.

Para aplicar imprimación.

ALMACENAJE:

§ Poliuretano de lunas blinker 310ml.

12 meses entre 5°C y 25°C en el envase original.

§ Imprimación para cristal blinker 20ml.

La Imprimación Lunas Blinker tiene 12 meses de estabilidad en el envase
original sin abrir. Reacciona con la humedad del aire:
No abrir la botella hasta el momento de utilizarse y no usarla si ha sido abierta con anterioridad.

MODO DE EMPLEO:

§ Poliuretano de lunas blinker 310ml.

- Los soportes deben estar limpios.
- Hacer una inducción de doble fase sobre los soportes porosos y juntar los materiales antes de 5 minutos.
- Tiempo de prensado a 20°C: 3 horas (si la tasa de humedad relativa es de un 50%).
- El tiempo de liberación en el caso de que el vehículo disponga de airbag es de 12 horas en unas condiciones de +23°C y 50% de humedad.

§ Imprimación para cristal blinker 20ml.

- La imprimación para cristal Blinker seca por evaporación de los disolventes y se adhiere sobre los soportes mediante la reacción con la humedad del aire.
- Se agita el frasco para conseguir la homogeneización de la imprimación y, mediante un pincel, se aplica sobre el vidrio preparado previamente con Limpiador de Cristales Blinker.

