04550 574-510

SELLADOR DE JUNTAS EASY 50ML.

CARACTERÍSTICAS:

Resina anaeróbica indicada para la realización de juntas de sellado en uniones de superficies planas de carcasas de motores y bombas, uniones por bridas, etc.
Producto de alta calidad con excelente resistencia química, a impactos y vibraciones para asegurar la estanqueidad de las piezas unidas de forma duradera.
Una vez endurecido por completo, el producto soporta presiones muy altas sin deformarse ni agrietarse (hasta 300 bares dependiendo del material de las piezas y de la holgura de la unión).
Pueden emplearse en un rango de temperaturas muy amplio.
Resiste a aceites minerales y sintéticos, agua, combustibles, diversos disolventes orgánicos y refrigerantes.

APLICACIONES:

Los selladores de juntas sustituyen a las juntas de goma convencionales, con la ventaja de que se les puede dar la forma deseada, por lo que no se deben almacenar decenas de medidas o modelos de juntas de goma.
Especialmente indicado para piezas con formas complicadas.
Se pueden emplear en una gran variedad de ámbitos: constructores navales, fabricantes de bombas y turbinas, instalaciones sanitarias, fabricantes de tractores, industria electrónica y mecánica, fabricantes de motores e ingeniería mecánica, talleres mecánicos de automóviles, vehículos industriales y vehículos de obras públicas, servicios de mantenimiento industrial, etc.

MODO DE USO:

Las piezas a unir deben estar limpias y secas.
No es necesario realizar el montaje inmediatamente ya que la resina no empieza a curar hasta que se unen las piezas (reacciona en ausencia de aire).
Aplicar la cantidad necesaria de producto en una de las partes a unir y presionar una contra la otra.
Respetar el tiempo de puesta en servicio.



04550 574-510

SELLADOR DE JUNTAS EASY 50ML.

DATOS TÉCNICOS:

	04550574	04550510
Color	naranja	rojo
Viscosidad	30.000 - 100.000	70.000 - 300.000
Rango de temperatura	-55ºC - 150ºC	-55ºC - 200ºC
máxima capacidad de relleno	0,50	0,50
Carga (N·m)	5 - 8	6 - 9
Grado de desapriete	2	2
Fijación (min)	15 - 30	15 - 30
Puesta en servicio(h)	1 - 3	3 - 6
Curado total (h)	12	12
Producto comparable Loctite	570	510